Krimelte OU
Suur-Paala 10
13619 Talinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax + 372 605 9300
info@penosil.com

Ultima-P-GF-900-A-tds-PL
A3291 11.15

ULTIMA GUNFOAM All Season 750ml

Charakterystyka

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w postaci aerozolu, która utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza . Utwardzona pianka jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury, ma silne właściwości klejące. Przywiera dobrze do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni teflonowych, polietylenu i krzemu. Utwardzona pianka jest wrażliwa na promieniowanie UV i na bezpośrednie światło słoneczne.

Zastosowanie

Pianka jest używana do montażu okien i drzwi, izolacji i mocowania rur, wypełniania otworów i szczelin, mocowania płyt ściennych i dachowych, do izolacji cieplnej.

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia przy użytkowaniu wynosi od -10°C do +30°C, najlepsze wyniki uzyskuje się przy +20°C. Temperatura opakowania podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C, najlepsze wyniki osiąga się przy +20°C.
Powierzchnie powinny być odpowiednio przygotowane, wolne od kurzu i brudu.
Powierzchnia powinna być zwilżona przed aplikacją, gdyż wilgoć polepsza proces rozprężania.
Utwardzona pianka może być malowana.

Instrukcja stosowania

Trzymaj piankę w pozycji pionowej trzymając za uchwyt pistoletu jedną ręką a drugą wkręć butlę z pianą. Upewnij się, że pistolet nie jest skierowany na inne osoby, gdy obracasz butlę. Nie wkręcać piany do pistoletu trzymając ją do góry dnem lub obracając pistolet. Po zamocowaniu pistoletu mocno wstrząsnąć butlą co najmniej 20 razy. Wyjście piany może być regulowana przez spust. Zwilżone podłoże zapewnia szybsze utwardzanie piany. Przy niskich temperaturach pianka powinna być rozgrzana przed rozpoczęciem pracy w ciepłym pomieszczeniu lub w wodzie. Temperatura pomieszczenia lub wody nie może przekraczać 30 °C.

Czyszczenie

Nieutwardzona pianka może być usunięta za pomocą PENOSIL FOAM CLEANER lub acetonu, a utwardzona z pomocą PENOSIL FOAM REMOVER lub mechanicznie.

Ultima KARTA TECHNICZNA

Krimelte OU
Suur-Paala 10
13619 Talinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax + 372 605 9300
info@penosil.com

Ultima-P-GF-900-A-tds-PL
A3291 11.15

Dane techniczne

Właściwości	Jednostka	Wartość
Czas powstania naskórka	Minuty	10–14
Czas cięcia (30 mm bead)	Minuty	35–45
Całkowity utwardzenie w szczelinie (+23°C)	Godziny	max. 18
Całkowity utwardzenie w szczelinie (+5°C)	Godziny	max. 24
Gęstość	kg/m^3	25–25
Klasa ogniowa utwardzonej pianki (DIN 4102-1)		B3 (DIN 4102-1)
Zmniejszenie objętości jednostki	%	brak
Rozszerzanie objętości jednostki	%	30
Temperatura zapłonu utwardzonej pianki	°C	400
Wytrzymałość na nacisk 10% (DIN 53421)	N/cm^2	4 (DIN 53421)
Wytrzynałość na rozciąganie (BS 5241)	N/cm^2	10 (BS 5241)
Przewodność ciepła	W/(m·K)	0,03
Izolacja akustyczna		RST,w = 60 dB
Odporność termiczna po utwardzeniu	°C	długotrwała: -50 do +90 krótkotrwała: - 65 do +130

* Podane wartości otrzymano w temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej wynoszącej 50%, o ile nie określono inaczej.

Kolor

Jasnożółty.

Opakowanie

1000 ml puszka z aerozolem, objętość 750 ml, 12 sztuk w pudełku.

Warunki składowania

Muszą być przechowywane i transportowane w pozycji pionowej. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Nie wolno przechowywać w temperaturze powyżej +50°C i w nasłonecznionym miejscu. Okres ważności wynosi 12 miesięcy.

Zasady bezpieczeństwa

Zawiera izocyjaniany. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Wdychanie gazu może wywoływac reakcję alergiczną. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie palić tytoniu w czasie pracy! Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w razie potrzeby stosować środki ochronne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki (SDS).