

Taśma Aluminiowa z butylem ALUTAPE Standard

OPIS PRODUKTU

Aluminiowa taśma uszczelniająca na bazie butylu.

Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych. Ulega samowulkanizacji z podłożem. Odporna na wodę, wilgoć i wpływy atmosferyczne. Pozwala na natychmiastowe uszczelnienie

ZASTOSOWANIE

Elastyczna taśma paroszczelna o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym do szkła akrylowego i poliwęglanów. Warstwa lepiska butylowego na całej szerokości taśmy zapewnia idealne zabezpieczenie antydyfuzyjne dla gazów i pary wodnej. Lekko rozciągliwa i elastyczna – przejmując ruchy budowli. Taśma po naklejeniu powinna zostać zabezpieczona przed działaniem UV

Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną taśma ta służy do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien od strony wewnętrznej. Ponadto może być stosowana do uszczelniania szwów, rozerwań, szpar i przecieków w rynnach, kominach, pokryciach dachowych z blachy falistej, elementach dachów, oknach dachowych, kopułach, parapetach zewnętrznych. Obróbek dekarskich kominów, masztów antenowych, włazów dachowych, itp. Uszczelnienia paroizolacyjne złączy okiennych od wewnątrz pomieszczenia, szczególnie w domach pasywnych i energooszczędnych. Mocowanie i uszczelnianie folii i membran budowlanych do różnych podłoży w pracach dekarskich, tradycyjnym budownictwie drewnianym i konstrukcjach szkieletowych

SPOSÓB UŻYCIA

Oderwać warstwę folii ochronnej z jednej strony i przykleić brzeg taśmy w żądanym miejscu, a następnie rozwinąć i przykleić cały potrzebny odcinek taśmy. Rozwijać rolkę, zachowując stałe napięcie taśmy, aby się nie zwijała i systematycznie usuwać folię ochronną. Wygładzić taśmę wilgotną szmatką lub wałkiem. Nie wolno wygładzać narzędziami mogącymi przebić lub rozerwać taśmę. Wygładzanie należy rozpocząć od środka taśmy ku brzegom, upewniając się, czy usunięto wszystkie pęcherzyki powietrza. W razie konieczności łączenia kilku warstw taśmy, należy rozpocząć od dolnej warstwy, przyklejając każdą kolejną taśmę z zakładką co najmniej 25 mm. Przy pokrywaniu narożników ścian, należy najpierw położyć i wygładzić taśmę na całej długości jednej z powierzchni, a następnie przykleić i wygładzić taśmę na drugiej powierzchni, robiąc załamanie wzdłuż całej długości. Czyszczenie: benzyną lakową

PRZECHOWYWANIE

- 24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C, w zamkniętych magazynach

Taśma Alumiiniowa z butylem ALUTAPE Standard

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Metoda	Jednostka	Wartość
Zmiana wymiarów liniowych po 6h w temp +80°C - wzdłuż - w poprzek	PN-EN 1107-2: 2002	%	±1,5 ±1,0
Opór dyfuzyjny S _d	PN-EN ISO 12572:2004	m	≥1500
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile - wzdłuż - w poprzek	PN-EN 12311-2: 2013 (met. A)	%	≥30 ≥20
Przyczepność do podłoża (masa butylowa)	PN-EN 1939:2007	N/10mm	≥5,5
Odporność na UV	-	Miesiące	12
Zakres pracy w temperaturach	-	°C	-40 do +80
Temperatura aplikacji	-	°C	+5 do +30

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.