

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

EPDM zewnętrzny 0,75 + akryl

OPAKOWANIE : 20m

OPIS PRODUKTU:

EPDM zewnętrzny + akryl Fesko.pl to wysokiej jakości elastomerowa taśma uszczelniająca przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w systemach montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz w konstrukcjach elewacyjnych.

Produkt skutecznie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz do konstrukcji budynku oraz umożliwia odprowadzanie pary wodnej, ograniczając ryzyko kondensacji.

Taśma może być stosowana zarówno w pionie, jak i w poziomie – w połączeniach stolarki z murem oraz w systemach fasadowych.

ZALETY PRODUKTU:

- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na starzenie i UV
- wysoka elastyczność i trwałość
- bardzo dobra przyczepność dzięki warstwie kleju akrylowego
- łatwy i szybki montaż

DANE TECHICZNE:

- przechowywać w suchym i zadaszonym miejscu
- przechowywać w temperaturze pokojowej
- maksymalny czas magazynowania: 12 miesięcy

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe
Skład materiału		Elastomer EPDM + klej akrylowy
Długość	[m]	20 (±5%)
Szerokość	[cm]	od 5 do 60 (-0,5% do 1%)
Prostoliniowość	[mm]	≤ 75/10 m
Grubość	[mm]	0,750 (±5%)
Gramatura	[kg/m ²]	0,94 (±5%)
Wodoszczelność	60 kPa metoda B	wodoszczelna
Odporność na obciążenia statyczne	kg	≥10
Odporność na uderzenia	[mm] Metoda A	150
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	[°C]	≤ -35
Odporność na oddziaływanie asfaltu	40 kPa	wodoszczelna
Trwałość – po sztucznym starzeniu / w środowisku alkalicznym	2 kPa Metoda A	wodoszczelna
Wytrzymałość na rozdzielanie (wzdłuż / w poprzek)	[N / N]	≥160 / ≥180
Wytrzymałość złącza na ścinanie (podłużny / poprzeczny)	[N/mm / N/mm]	50 / 50
Gęstość strumienia pary wodnej	g[kg/(m ² s)]	1,02 x 10 ⁻⁸
Opór dyfuzyjny pary wodnej	(m ² s Pa)/kg	2,08 x 10 ¹¹
Współczynnik oporu dyfuzyjnego	μ	42,400
Wartość Sd	[m]	6,65
Przepuszczalność pary wodnej	[g/m ²]	ca. 2
Reakcja na ogień	klasa	F
Substancje niebezpieczne	-	Nie zawiera

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i wolna od pyłu.

Aplikacja:

- Taśmę naklejać na przygotowaną powierzchnię
- Zalecana temperatura montażu: min. +5°C
- Docisnąć bardzo dokładnie wałkiem na całej długości i szerokości
- Możliwy montaż mechaniczny (np. zszywki)

Uwagi:

Dane produktu opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy. Pełnią one zadanie czysto informacyjne, a nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań i warunków aplikacji nie zwalnia to osoby aplikującej od przeprowadzenia własnych kontroli i prób. Pomimo wysokiej staranności i dokładności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za niepoprawne lub błędne użycie naszych produktów. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

